



Technický list 08.12 Hliníková páska

Výrobok Jednostranne lepidlá, veľmi jemná hliníková páska opatrená súvislým tepelne odolným lepidlovým filmom.

Vlastnosti

- ☒ Okamžite použiteľná;
- ☒ Vysoká priľnavosť k rôznym podkladom;
- ☒ Vysoká odolnosť proti vlhku, parám a výparom, UV žiareniu a starnutiu;

Použitie

- Ochranné bandáže izolačných materiálov – káblových priechodiek a spojok;
- Ochranné prekrytie hadicových a káblových bandáží;
- Spájanie a obaľovanie izolačných materiálov, klimatizačných a ventilačných jednotiek;

Balenie	Šírka (mm)	dĺžka (m)	počet ks / kartón
	50	50	24

Farba Hliníková

Technické údaje

Základ		Al (hliník)	(nosný materiál)
Základ		akrylát	(lepidlo)
Hrúbka fólie	µm	30 ± 10%	TM 5006 (Afera)
Tepelná odolnosť	°C	-30 / +85	trvalé zaťaženie
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Predĺženie pri pretrhnutí	%	> 2	TM 5004 (Afera)
Priľnavosť na kov (nerez)	N/25mm	> 12	TM 5001 (Afera)
Pevnosť v ťahu	N/25mm	60 ± 15	TM 5004 (Afera)
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +35°C)

Podmienky skladovania V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch, chránená pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi ideálne okolo 21 ° C a 50% rel.vlhk.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja. Nesavé podklady odporúčame odmasť. Pred použitím odstráňte kryciu fóliu na lepiacej vrstve

Aktualizácia Aktualizované dňa: 01.10.2013 Vyhotovené dňa: 23.12.2003

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.