



Technický list 07.65 Kachliarsky tmel

Výrobok Jednozložkový tmel, vytvrdzujúci vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný spoj, odolný vysokým teplotám.

Vlastnosti ☒ Okamžite použiteľný, jednoducho aplikovateľný;
☒ Tepelná odolnosť do 1200°C;
☒ Vysoká priľnavosť na savé a nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie;

Použitie - Tmelenie škár krbov, kachlí, kotlov a pecí;
- Tmelenie komínových systémov Schiedel, Prespor a i.;
- Tmelenie a opravy prasklín, trhlín a úlomkov šamotových výplní;

Balenie Kartuša 310 ml

Farba Biela, čierna

Technické údaje

Základ	-	kremičitan sodný
Konzistencia	-	tixotropná pasta
Hustota	g/ml	2,00
Sušina, podiel pevných látok	%	80
Miešací pomer		
Tepelná odolnosť	°C	+1200 (po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15 (pri preprave)
Tepelný rozsah použitia	°C	+15 / +40
Otvorený čas	min	≈ 5 - 10 (pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrdzovania	hod	24 - 96
Skladovateľnosť	mesiace	12 kartuša (pri teplotách od +5°C do +25°C) 9 sud
Minimálna šírka špáry	mm	3
Maximálna šírka špáry	mm	25
Približná spotreba	vzorec	$\text{dĺžka špáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šírka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$
Približná spotreba z 310 ml	príklad	$\text{dĺžka špáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,9 \text{ m}$
Približná spotreba z 310 ml	m	12,9 (pre špáru 4 x 6 mm)

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, teflón a miesta dlhodobo vystavené vode.

Podklad Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Ošetrovanie (príprava) podkladu

Pokyny

Savé podklady odporúčame navlhčiť rozprašovačom (vodou).

Tmel nanášame do špáry pomocou aplikačnej pištole. Šírku aplikovaného tmelu stanovíme zrezaním aplikačnej špičky kartuše. Prebytočný tmel zotriete plastovou stierkou.

Čistenie Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 07.65».

Aktualizácia Aktualizované dňa: 27.04.2016 Vyhotovené dňa: 04.01.2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149